



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUNG VIỆT

Tầng 10, Tòa nhà Ford Thăng Long, Số 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Web : www.geotech.com.vn / E-mail: geotech.hungviet@gmail.com

Tel: 04.6683.8855 / Fax: 04.3640.1824 / Hotline: 0985.125.222

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VẢI ĐỊA KHÔNG DỆT ART12 **SPECIFICATIONS NOWOVEN GEOTEXTILES ART12**

STT No.	Chỉ tiêu Properties	Tiêu chuẩn Standard	Đơn vị Unit	ART12
1	Cường độ chịu kéo Tensile Strength	ASTM D 4595	kN/m	≥ 12
2	Độ giãn dài khi đứt Elongation at Break	ASTM D 4595	%	40/68
3	Sức kháng thủng CBR CBR Puncture Resistance	ASTM D 6241	N	≥ 1900
4	Lưu lượng thấm 100mm cột nước Permeability at 100mm head	ASTM D 4491	l/m ² /sec	≥ 140
5	Kích thước lỗ O ₉₀ Opening Size O ₉₀	ASTM D 4751	micron	≤ 110
6	Trong lượng đơn vị Mass per Unit Area	ASTM D 5261	g/m ²	≥ 155
7	Rộng cuộn Roll Width	-	m	4
8	Dài cuộn Roll length	-	m	225

* Các giá trị trong bảng trên là kết quả trung bình của các phương pháp thử tiêu chuẩn.
All the values presented in table are averages from standard tests.